



**Zálivková a spárovací malta na komunikace z dlažby**

**Základní popis a použití:**

Charakteristika	vysokopevnostní polymercementová malta (PCC)
Popis	suchá předmíchaná směs vysokopevnostních cementů, křemičitého plniva a speciálních chemických přísad pro vylepšení vlastností
Hlavní přednosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"><li>• velmi dobrá vaznost k okolním povrchům (beton, kámen)</li><li>• výborná roztékavost a samonivelační vlastnosti</li><li>• jednodílná směs na cementové bázi</li><li>• předmíchaná směs v pytlích, lze tak využít jak pro opravy tak i velké plochy</li><li>• umožňuje jak ruční zpracování (opravy), tak strojovou aplikaci na velké a rozsáhlé plochy</li><li>• zrychlený nárůst pevnosti a velmi dobré koncové pevnosti</li><li>• vodotěsná</li><li>• mrazuvzdorná, odolná solím a rozmrazovacím látkám</li><li>• odolná ropným produktům</li><li>• velmi dobrá tekutost a dlouhá doba tekutosti</li><li>• dá se výborně čerpat</li></ul>
Ostatní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• připravuje se pouze s vodou</li><li>• k penetraci podkladu se používá voda</li><li>• dokonale vyplní otvory a složité tvary</li><li>• speciální přísady zvyšují zpracovatelnost, přilnavost a odolnost</li><li>• správně připravená směs si zachovává homogenní konzistenci</li><li>• na rozdíl od směsí na bázi živice fixuje okolí „monoliticky“, čímž zvyšuje pevnost spoje, celistvost a zvláště trvanlivost povrchu a zároveň snižuje jeho povrchovou hlučnost při pojezdech vozidel</li><li>• rozmíchaná směs se vyznačuje kontrolovaným objemem (nutné pro pevnost spoje), při tuhnutí se nesmršťuje a zaručuje tak spolehlivé vyplnění daného prostoru, po 24 hodinách je hmota plně stabilizována</li></ul>
Použití	<ul style="list-style-type: none"><li>• výplň spár mezi dlažebními kostkami z přírodního (umělého) kamene v nejrůznějších variantách (řady, mozaiky, vějíře, šupiny a jiné grafické tvary)</li><li>• spárování kamenných dlaždic</li><li>• spárovací hmota svým monolitickým působením vytváří vysoce odolné povrchy pro každodenní provoz a zátěž</li><li>• místa pro provoz a stání těžkých vozidel, např. zastávky městské hromadné dopravy, parkoviště, příjezdové cesty</li><li>• spárování kostek na kruhových objezdech</li><li>• odolné výplně kolem poklopů, kanálových vpustí zvláště v místech častých pojezdů vozidel</li><li>• odtoky dešťových vod nebo umělé potůčky na pěších zónách (uplatní se minimální objemové změny, vodotěsnost a odolnost rozmrazovacím látkám)</li><li>• výplně spár dláždění odtokových žlabů, korýtek</li><li>• veřejná prostranství, chodníky, shromaždiště</li><li>• potřeba zpevnit již uložené kostky (dlažbu) bez nutnosti její celkové demontáže a pokládky nové podkladní vrstvy</li><li>• <b>NÁZORNÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ</b> (obrazové) lze nalézt na internetových stránkách v sekci „Příklady použití výrobků“</li></ul>

**Pracovní postup:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Příprava podkladu | <ul style="list-style-type: none"><li>• položené dlažební kostky (dlažba) dle standardních pravidel a technických doporučení vzhledem k typu kostek</li><li>• kostky (dlažba) uloženy v příslušném loži ale s volnou spárou o výšce alespoň 50-65% výšky dláždění. Čím větší výška zalití, tím vyšší celková pevnost</li></ul> |
|-------------------|--|



a odolnost (nezapomenout, že část výšky dlažby vybíhá nad spárovací maltu, vytváří plastickou strukturu povrchu a je tak nezalita!)

- spáry udržovat čisté, je-li nezbytné vyfoukané od nečistot (např. listů, klacíků, větších úlomků kamene, papírků, polystyrénových kousků apod.), které by bránily toku a dobrému zatečení spárovací hmoty
- styčný povrch (plocha a spáry) musí být v dostatečném předstihu (dle nasákavosti podkladu, jeho teploty a teploty okolí) řádně namočen (konví nebo hadicí) tak, aby došlo k jeho nasycení vodou (podklad nebude odebírat vodu z nanášené směsi), dlažební kostky by měly mít matně vlhký vzhled
- případné přebytky penetrační vody (zvláště u hlazeného typu velkoformátové dlažby se na povrchu mohou tvořit kaluže) však odstraníme smetením nebo vyfoukáním, aby nedošlo k nežádoucímu dodatečnému naředění směsi
- u větších ploch nebo při vyšších okolních teplotách musí během celé doby prací zůstat podklad matně vlhký, tzn. že zvlhčování je zapotřebí průběžně opakovat
- okrajová bednění musí být dobře upevněná, mít dostatečnou soudržnost a být vodotěsná

#### Zpracování

- do čisté nádoby nalijeme čistou vodu vzhledem k potřebnému množství směsi. Za stálého pomalého míchání (omezuje zbytečné provzdušňování směsi) nasypat suchou směs a cca 3 minuty dobře míchat (zabránit tvoření hrudek) k dosažení rovnoměrné konzistence. K přípravě menších množství je možné využít vrtačku s upnutým míchadlem, jednobúčelová ruční míchadla stavebních směsí. Pro standardní přípravu je nejvhodnější stavební míchačka se svislým pomaloběžným oběhem
- v případě přípravy menších množství (méně než ½ pytle) je vhodné obsah pytle předem několikrát promíchat.
- přidávání neschválených přísad a prosívání materiálu je nepřipustné
- menší množství můžeme zpracovávat ručním zednickým náradím, nalévat z kbelíků, konvíček a konví či jiných vhodných nádob apod.
- větší množství aplikujeme nejlépe čerpadly stavebních směsí

#### Pracovní doporučení

- optimální pracovní teplota je 15-25 °C
- velikost spárované plochy není omezena. Při pravidelném uložení kostek je možné každých 4-6 m vyplnit spáru pružným materiálem nebo jiným způsobem uskutečnit dilataci. Při pokládání vzorech není nutné dilatační spáry vytvářet, vzniklé vlasové dilatační trhlinky nemají vliv na celkovou pevnost plochy
- pro zpracování a aplikaci materiálu ve velkém množství doporučujeme použít k přípravě materiálu míchačku s návazností na čerpadlo nebo specializovanou čerpadlovou míchačku k zajištění kontinuální dodávky směsi na místo určení
- k rychlejšímu a rovnoměrnému rozprostření materiálu na povrchu dlažby je vhodné použít širokých gumových stěrek na dřevěné nebo prodlužovací násadě
- k odstranění přebytků materiálu z povrchu dlažebních kostek (dlažby) je nezbytné použít tlakovou vodu (z vodovodního řádu nebo strojově dodávanou) a stavební kartáče s krátkým vlasem. K čištění povrchu je možné přistoupit po dostatečném zavadnutí povrchu spárovací hmoty (závisí na okolní teplotě), aby nedošlo k jejímu vymývání
- při porušení těsnosti bednění (okraje pokládky apod.) k zastavení tekoucího materiálu Groutex Pavement doporučujeme použít rychlocement Multifix Rapide, který nasypeme na porušené místo spoje a příp. do něj natlačíme. Je-li to možné dodávku spárovací zálivky na chvíli přerušíme



- výhodným způsobem bednění koncových otevřených spár je použití materiálů plastické konzistence, kterou se konce spár zaplní - Groutex Pac nebo tixotropní varianty Groutex Fill-In (lze do spár načerpat strojově). V případě nutnosti rychlé aplikace pak rychlocementu Multifix Rapide. Takto se vytvoří tzv. chemické (ztracené) bednění z materiálu podobných pevnostních parametrů
  - po ukončení práce je vhodné celou plochu posypat jemným čistěným pískem. V teplotně kritickém období umožní lepší zrání materiálu (viz „Aplikační zvláštnosti“) a dále při následném provozu vozidel zlepši třením obroušení zbytků materiálu a šlemu z povrchu kostek (zvláště vhodné u nahrubo štípaných kostek)
  - případné zaschlé zbytky zálivky na povrchu kostek (dlažby) je možné po cca 2 dnech chemicky narušit prostředky na cementové hmoty (postupovat dle návodu jejich výrobce) a následně mechanicky rozrušit a smýt pomocí vysokotlaké vody. Většina těchto tenkovrstvých povrchových zbytků však časem vlivem provozu zmizí
  - pro usnadnění čištění pracovního náradí je možné k ošetření (např. bubnu míchačky, koše čerpadla atd.) použít vhodné separační přípravky pro cementové hmoty. Při aplikaci postupovat dle návodu jejich výrobce
- Aplikační zvláštnosti
- při teplotách pod + 10 °C je nutné počítat s pomalejším nárůstem pevností a použitá bednění neodstraňovat dříve jak za 48 hodin
  - při teplotách v rozsahu +5 až 0 °C je nutné dodržovat následující doporučení:
    1. v nutných případech provádět pouze místní opravy, neaplikovat na větší plochy
    2. materiál do chvíle zpracování skladovat v temperované místnosti
    3. práci naplánovat tak, aby k aplikaci a následnému tuhnutí došlo v době, kdy předpokládaný pokles teplot zastihne maltu již s dostatečnou pevností (vyšší než 5 MPa)
    4. je-li to možné temperovat místo před aplikací teplometem apod.
    5. zajistit spolehlivé odstranění případné námrazy v místě přilnutí malty, jinak ji neaplikovat
    6. záměsovou vodu ohřát až na 40 °C
    7. připravený materiál okamžitě zpracovat, zabránit zbytečným prodlevám vedoucím k prochlazení podkladu nebo rozmíchané malty
    8. plochu zasypat jemným čistěným pískem a následně temperovat nebo alespoň přikrýt např. minerální textilií k udržení hydratačního tepla
    9. pro urychlení tuhnutí a dosažení potřebných pevnostních parametrů je možné použít přísadky rychlocementu Multifix Rapide. Vzájemný poměr je vhodné odzkoušet na konkrétním aplikačním případě (a při konkrétní teplotě), aby nedocházelo případně k předčasnému tuhnutí při aplikaci. Běžným přísadkem je přidání 10-20% rychlocementu
    10. není-li možné alespoň část opatření z provozních důvodů dodržet s materiálem při nízkých teplotách nepracovat
  - při teplotách nad + 25 °C a přímém slunečním osvětlení je nutné dodržovat následující doporučení:
    1. pytle s materiálem skladovat ve stínu, rozehřátý materiál zkracuje dobu zpracovatelnosti
    2. použít studenou záměsovou vodu, zbytečně ji neohřívát na slunci
    3. nerozdělávat přebytek materiálu, rozmíchanou směs uchovávat ve stínu
    4. povrch plochy chránit před rychlým odpařením záměsové vody opakovaným lehkým smáčením, přikrytím např. vlhčenou textilií, ale



	<p>nejlépe posypem jemným čistěným pískem, který se provlhčí vodou a udržuje vlhký (písek pak plní i čistící funkci povrchu dlažebních kostek následným provozem)</p> <p>5. v horkých letních dnech, při teplotách nad + 35 °C a osluněných plochách s materiálem nepracovat</p>
Ošetřování po aplikaci	<ul style="list-style-type: none"><li>• vnějším vlivům přístupný povrch malty chránit při běžných teplotách v prvních 48 hodinách proti rychlému vysychání (vítr, slunce) pravidelným vlhčením nebo přikrytím vlhčenou geotextilií či alespoň přikrytím fóliemi nebo nejlépe posypem jemným čistěným pískem, který se provlhčí vodou a udržuje vlhký (písek pak plní i čistící funkci povrchu dlažebních kostek následným provozem)</li><li>• nedodržení ošetřování po realizaci může mít za následek vznik povrchových trhlinek, které většinou nemívají vliv na pevnostní vlastnosti (v závislosti na tloušťce materiálu a způsobu použití)</li><li>• ošetřování v mezních teplotách viz „Aplikační zvláštnosti“</li><li>• případné mrholení nebo lehký deštík následně po realizaci většinou materiál neohrozí</li></ul>
Čištění pracovních pomůcek	<ul style="list-style-type: none"><li>• od čerstvé směsi lze pracovní nářadí, pomůcky nebo osobní ochranné pomůcky a oděv očistit vodou nebo setřením vlhkým hadrem</li><li>• čištění pracovních pomůcek ulehčí aplikaci separačního přípravku pro cementové směsi na pracovní pomůcky (koš čerpadla, nádoby apod.)</li><li>• vytvrzenou směs lze odstranit pouze mechanicky, odsekáním, z osobních ochranných pomůcek a oděvu odrolením příp. pomocí chemických prostředků narušujících cementové hmoty</li></ul>
<b>Bezpečnostní opatření:</b>	
Bezpečnost práce a ochrana zdraví	<p>Suchá směs obsahuje cement, který dráždí oči a dýchací orgány, vysušuje kůži. Vyvarovat se víření částic a vdechnutí, při práci v místnosti zajistit účinné větrání. Při práci používejte ochranné brýle a rukavice. K ochraně celého těla užívejte pracovní oděv. Potřísněnou pokožku umýt mýdlem a vodou, znečištěný oděv je zapotřebí vyměnit. V případě zasažení očí vyplachovat několik minut tekoucí vodou, konzultovat s lékařem. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, pijte velké množství vody a přivolejte urychleně lékařskou pomoc. Je nutné zabránit kontaminaci nápojů a ostatních potravin. Další informace jsou obsahem bezpečnostního listu.</p>
Ochrana život. prostředí	<p>Bránit znečištění půdy a vod. Při rozsáhlé kontaminaci půdy, vod, kanalizace nebo odpadních zařízení uvědomit úřady v místě příslušné obci. Další informace jsou obsahem bezpečnostního listu.</p>
Nakládání s odpadem	<p>Při zařazení odpadu postupovat v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., v platném znění. Obaly je třeba řádně vyčistit, předat oprávněné firmě k recyklaci nebo uložit na vyhrazené místo k ukládání odpadu (určené místně příslušnou obcí). Znečištěný obal předat osobě oprávněné k převzetí nebezpečných odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Nevyužitelné zbytky materiálu smíchejte s vodou a po vytvrnutí předejte oprávněné osobě k likvidaci, stejně jako ztvrdlé přebytky z aplikace materiálu. Další informace jsou obsahem bezpečnostního listu.</p>
<b>Manipulace, logistika:</b>	
Balení	<ul style="list-style-type: none"><li>• papírové pytle s polyetylenovou vložkou – obsah 25 kg suché směsi</li><li>• paleta 48 pytlů zatavených fólií – 1.200 kg</li></ul>
Skladování	<p>Skladovatelnost 12 měsíců od data expedice (uvedeno na výrobku).</p>



Skladovat na suchém a dobře větraném místě v originálním obalu, v případě zbytků v dobře uzavřeném obalu (plastové nádoby s víkem). Chránit před vlhkostí! Na výrobek se nevztahuje obecná záruční doba 24 měsíců.

**Přeprava** Přepravovat nejlépe v uzavřeném prostoru zabezpečeném proti povětrnostním vlivům, v případě otevřeného přepravního prostoru zajistit dodatečnými neprostupnými obaly ochranu proti povětrnostním vlivům a zároveň zabránit případnému znečištění okolního prostředí.

**Technické parametry výrobku:**

Barevnost	světle šedá								
Zrnitost suché směsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardně: 0-2,5 mm</li> <li>na zakázku: dle velikosti spárovaných kostek a uvažované šířky spár (např. při pokládání dlažebních kostek velikosti menší než 10 cm je zapotřebí použít materiál s menší zrnitostí)</li> </ul>								
Aplikační tloušťka	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimální šířka spáry: 10-12 mm (pro standardní zrnitost)</li> <li>minimální hloubka spáry: 50% výšky dlažebních kostek</li> <li>optimální hloubka spáry: cca 2/3 celkové výšky dlažebních kostek (dlažby), tj. 1/3 celkové výšky zbývá na usazení v podkladu a přesah povrchu dlažby přes úroveň spárovací malty pro plastický vzhled povrchu</li> <li>pro vysoce zatěžované plochy (kamiony, kloubové trolejbusy apod.) doporučujeme při kostkách 10-12 cm prolít v maximálně možné výšce kostky a položení podkladního betonového lože</li> </ul>								
Záměsová voda	4,0 litry optimálně teploty cca 15 - 20 °C								
Doba zpracovatelnosti	30 - 60 minut (závisí na okolní teplotě, teplotě směsi a záměsové vody)								
Počátek / konec tuhnutí	5 hod. / 6,5 hod. (dle EN 196-3) (závisí na okolní teplotě, teplotě směsi a záměsové vody)								
Zatížitelnost	vyplývá z dosahovaných pevnostních parametrů při příslušné teplotě a požadovaným hodnotám zatížení <ul style="list-style-type: none"> <li>pochůznost pro technický personál - 24 hod. (při 20 °C)</li> <li>lehký provoz - po 3 dnech (při 20 °C)</li> <li>běžný provoz - po 7 dnech (při 20 °C)</li> </ul>								
Odolnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>ropným látkám a produktům</li> <li>vodotěsná</li> <li>mrazuvzdorná</li> <li>solím a rozmrazovacím látkám</li> <li>chemickým látkám – jako materiál na cementové bázi</li> </ul>								
Údržba	<ul style="list-style-type: none"> <li>při aplikaci viz „Ošetřování po aplikaci“</li> <li>po vytvrzení nevyžaduje další údržbu</li> </ul>								
Pevnost v tlaku	údaje při teplotě suché směsi, vody a okolí 20 °C (dle EN 196-1): <table border="1"> <thead> <tr> <th>období</th> <th>pevnost v tlaku (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za 24 hod.:</td> <td>&gt; 30</td> </tr> <tr> <td>za 7 dní:</td> <td>&gt; 50</td> </tr> <tr> <td>za 28 dní:</td> <td>&gt; 70</td> </tr> </tbody> </table>	období	pevnost v tlaku (MPa)	za 24 hod.:	> 30	za 7 dní:	> 50	za 28 dní:	> 70
období	pevnost v tlaku (MPa)								
za 24 hod.:	> 30								
za 7 dní:	> 50								
za 28 dní:	> 70								
Pevnost v tahu za ohybu	údaje při teplotě suché směsi, vody a okolí 20 °C (dle EN 196-1): <table border="1"> <thead> <tr> <th>období</th> <th>pevnost v tahu (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za 24 hod.:</td> <td>&gt; 5</td> </tr> <tr> <td>za 7 dní:</td> <td>&gt; 7</td> </tr> <tr> <td>za 28 dní:</td> <td>&gt; 9</td> </tr> </tbody> </table>	období	pevnost v tahu (MPa)	za 24 hod.:	> 5	za 7 dní:	> 7	za 28 dní:	> 9
období	pevnost v tahu (MPa)								
za 24 hod.:	> 5								
za 7 dní:	> 7								
za 28 dní:	> 9								



**Zálivková a spárovací malta na komunikace z dlažby**

Objemové změny • v plastické fázi: kompenzovány  
• za 28 dní:  $\leq -1,5$  mm/m (dle ČSN EN 12617-4)

Tekutost > 600 mm/5 min. (EN 13395-2)

Objemová hmotnost 2000 kg  $\pm$  3%

Spotřeba (vydatnost) 10-20 kg/m<sup>2</sup> (dle kostek, šířky a výšky spár, rovnoměrnosti položení...)

**Závěrečné informace:**

- Technické parametry a údaje uvedené v tomto technickém listě vycházejí z nejrůznějších zkoušek a testů v laboratořích nebo na stavbách. Další informace nebo podrobnější údaje o zkouškách jsou k dispozici v sídle dodavatele nebo u výrobce.
- Návodů pro zpracování a použití jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech z dosavadních realizací produktu při běžných klimatických podmínkách a řádném skladování.
- **Nenaleznete-li na své technické zadání odpověď v technickém listě nebo na internetových stránkách vyžádejte si naši konzultaci (e-mailem, telefonicky) nebo požádejte o technický dozor dodavatele.**
- Protože dodavatel nemá kontrolu nad způsobem užití výrobku, nemůže ovlivnit rozdílné podmínky při zpracování a další vnější vlivy, poskytuje na výrobek pouze záruku standardní kvality materiálu, kontrolované výroby a řádného skladování (dohled AO), ale neručí za dosažené parametry a výsledky ani případně vzniklé škody způsobené neodbornou manipulací, skladováním či použitím.
- Vzhledem k charakteru výrobku (i přes jednoduchý způsob přípravy) je produkt určen především pro technicky zdatné profesionální pracovníky ve stavebnictví, kteří se seznámili s technickou dokumentací výrobku nebo jsou zaškoleni. Jakékoli nejasnosti konzultujte s dodavatelem a ověřte si, že pracujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku.
- Dodávky materiálu se řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na internetových stránkách a v sídle firmy.

**PROFIMAT**PRŮMYSLOVÉ PODLAHY  
STAVEBNÍ CHEMIE**GROUTEX Pavement**

Zálivková a spárovací malta na komunikace z dlažby a kostek

PROFIMAT s.r.o.

Rosická 359, 664 17 Tetčice, Czech Republic  
tel: (+420) 546 410 077, fax: (+420) 546 410 074  
e-mail: profimat@profimat.cz, www.profimat.cz**Výrobek obsahuje nebezpečné látky:**

- portlandský cement (CAS 65997-15-1), &gt; 20%

R 36 Dráždí oči

R 38 Dráždí kůži

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24 Zamezte styku s kůží

S 25 Zamezte styku s očima

S 26 Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

**Bezpečnost práce a opatření pro ochranu životního prostředí:**

Vyvarovat se víření částic a vdechnutí, při práci v místnosti zajistit účinné větrání. Používejte ochranné brýle, rukavice a pracovní oděv. Potřísněnou pokožku umýt mýdlem a vodou, použijte ochranné krémy, zašpiněný oděv svlékněte. V případě zasažení očí vyplachovat několik minut tekoucí vodou, při náhodném požití vyvolat zvracení a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Zabránit kontaminaci nápojů a potravin. Produkt se nesmí nezhodně dostat do půdy a kanalizace. Při znečištění vod, půdy nebo odpadních zařízení uvědomit příslušné úřady. Při likvidaci obalu a odpadu postupovat v souladu s vyhláškami č.185 a 381/2001 Sb v platných zněních. Obaly je třeba řádně vyčistit a dále pak předat k recyklaci nebo likvidaci oprávněné osobě. Podrobnější informace jsou obsaženy v bezpečnostním listě výrobku.

Xi



Dráždivý

**Upozornění:** Etiketa obsahuje pouze nejzákladnější údaje o výrobku. Pro správné využití vlastností je nezbytné prostudovat technický list výrobku! Případné nejasnosti (zvláště při první práci s výrobkem) konzultujte s prodejcem. Dodavatel neručí za dosažené výsledky ani případné vzniklé škody způsobené neznalostí či neodborným použitím a skladováním.

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
tel.: (+420) 224 919 293, (+420) 224 915 402**Popis** - polymercementová malta s křemičitým plnivem (0-2,5 mm) a chemickými přísadami.

**Hlavní přednosti výrobu** - kompenzované smrštění v plastické fázi a minimální objemové změny. Rychlý nárůst pevnosti do 24 hodin (> 30 MPa v tlaku), za 28 dní (> 70 MPa), velmi dobrá vaznost k okolním povrchům (kámen, beton). Vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná rozmrazovacím látkám, ropným produktům. Výborná roztékavost, samonivelační vlastnosti, dá se výborně čerpat.

**Použití** - výplň spár mezi dlažebními kostkami z přírodního (umělého) kamene (fady, mozaiky, vějíře a jiné grafické tvary), spárování kamenných dlaždic. Malta vytváří vysoce odolné povrchy pro těžký provoz, zastávky hromadné dopravy, kruhové objezdy, parkoviště, výplně spár kolem poklopů a kanálů, prostranství, chodníky, odtoky dešťových vod nebo umělé potůčky na pěších zónách. Pořeba zpevnit již uložené kostky (dlažbu) bez nutnosti její demontáže a pokládky nové podkladní vrstvy.

**Příprava podkladu** - položené dlažební kostky (dlažba) dle standardních pravidel, ale s volnou spárou o výšce alespoň 50-65% výšky dláždění (část výšky dlažby vyběhá nad spárovací maltu, vytváří plastickou strukturu povrchu a je tak nezalita!). Spáry udržovat čisté, vyfoukané od nečistot, které by bránily toku a dobrému zatečení a přilepení spárovací hmoty. Před aplikací povrch znovu řádně navlhčíme, dlažební kostky by měly mít matně vlhký vzhled, případně louže však odstraníme. Okrajová bednění musí být dobře upevněná, mít dostatečnou soudržnost a dobrou těsnost.

**Zpracování** - na 25 kg směsi 4,0 litry vody. Do nádoby nalijeme odměřenou vodu na potřebné množství směsi. Za stálého pomalého míchání (omezujeme zbytečné provzdušňování směsi) nasypat suchou směs a cca 3 minuty dobře míchat (zabránit tvoření hrudek) k dosažení rovnoměrné konzistence. K přípravě je možné využít el. ruční míchadla stavebních směsí nebo míchačku s pomaloběžným oběhem. Přidávání neschválených přísad a prosivání materiálu je nepřijatelné. Menší množství zpracováváme ručním zednickým nářadím, naléváme z kbelíků a konví, větší množství aplikujeme čerpadly stavebních směsí. Doba zpracovatelnosti 30-60 minut (závisí na okolní teplotě).

**Pracovní doporučení** - optimální šířka spáry 10-20 mm. K rozprostření použijeme široké gumové stěrky na násadě. K umývání materiálu z povrchu použijeme tlakovou vodu (z vodovodního řádu nebo strojově dodávanou) a stavební kartáče s krátkým vlasem. K čištění povrchu je možné přistoupit po dostatečném zavaznutí povrchu spárovací hmoty (závisí na okolní teplotě), aby nedošlo k jejímu vymývání více jak 3-5 mm (pozor ale na přílišné zaschnutí na povrchu kostek!).

**Úšetrování po aplikaci** - volný povrch malty chránit v prvních 24-48 hodinách proti rychlému vysychání (vítr, slunce) pravidelným vlhčením, překrytím nebo nejlépe posypem jemným čistícím pískem, který se provlhčí vodou a udržuje vlhký (písek pak plní i čistící funkci povrchu dlažebních kostek následným provozem).

**Balení a spotřeba** - pytle s PE vložkou - 25 kg směsi, skladovatelnost v suchu do 12 měsíců od data výroby. Spotřeba - cca 10-15 kg/m<sup>2</sup>.

**PROFIMAT**PRŮMYSLOVÉ PODLAHY  
STAVEBNÍ CHEMIE**GROUTEX Pavement**

Zálivková a spárovací malta na komunikace z dlažby a kostek

PROFIMAT s.r.o.

Rosická 359, 664 17 Tetčice, Czech Republic  
tel: (+420) 546 410 077, fax: (+420) 546 410 074  
e-mail: profimat@profimat.cz, www.profimat.cz**Výrobek obsahuje nebezpečné látky:**

- portlandský cement (CAS 65997-15-1), &gt; 20%

R 36 Dráždí oči

R 38 Dráždí kůži

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24 Zamezte styku s kůží

S 25 Zamezte styku s očima

S 26 Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře

S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

**Bezpečnost práce a opatření pro ochranu životního prostředí:**

Vyvarovat se víření částic a vdechnutí, při práci v místnosti zajistit účinné větrání. Používejte ochranné brýle, rukavice a pracovní oděv. Potřísněnou pokožku umýt mýdlem a vodou, použijte ochranné krémy, zašpiněný oděv svlékněte. V případě zasažení očí vyplachovat několik minut tekoucí vodou, při náhodném požití vyvolat zvracení a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Zabránit kontaminaci nápojů a potravin. Produkt se nesmí nezhodně dostat do půdy a kanalizace. Při znečištění vod, půdy nebo odpadních zařízení uvědomit příslušné úřady. Při likvidaci obalu a odpadu postupovat v souladu s vyhláškami č.185 a 381/2001 Sb v platných zněních. Obaly je třeba řádně vyčistit a dále pak předat k recyklaci nebo likvidaci oprávněné osobě. Podrobnější informace jsou obsaženy v bezpečnostním listě výrobku.

Xi



Dráždivý

**Upozornění:** Etiketa obsahuje pouze nejzákladnější údaje o výrobku. Pro správné využití vlastností je nezbytné prostudovat technický list výrobku! Případné nejasnosti (zvláště při první práci s výrobkem) konzultujte s prodejcem. Dodavatel neručí za dosažené výsledky ani případné vzniklé škody způsobené neznalostí či neodborným použitím a skladováním.

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2  
tel.: (+420) 224 919 293, (+420) 224 915 402**Popis** - polymercementová malta s křemičitým plnivem (0-2,5 mm) a chemickými přísadami.

**Hlavní přednosti výrobu** - kompenzované smrštění v plastické fázi a minimální objemové změny. Rychlý nárůst pevnosti do 24 hodin (> 30 MPa v tlaku), za 28 dní (> 70 MPa), velmi dobrá vaznost k okolním povrchům (kámen, beton). Vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná rozmrazovacím látkám, ropným produktům. Výborná roztékavost, samonivelační vlastnosti, dá se výborně čerpat.

**Použití** - výplň spár mezi dlažebními kostkami z přírodního (umělého) kamene (fady, mozaiky, vějíře a jiné grafické tvary), spárování kamenných dlaždic. Malta vytváří vysoce odolné povrchy pro těžký provoz, zastávky hromadné dopravy, kruhové objezdy, parkoviště, výplně spár kolem poklopů a kanálů, prostranství, chodníky, odtoky dešťových vod nebo umělé potůčky na pěších zónách. Pořeba zpevnit již uložené kostky (dlažbu) bez nutnosti její demontáže a pokládky nové podkladní vrstvy.

**Příprava podkladu** - položené dlažební kostky (dlažba) dle standardních pravidel, ale s volnou spárou o výšce alespoň 50-65% výšky dláždění (část výšky dlažby vyběhá nad spárovací maltu, vytváří plastickou strukturu povrchu a je tak nezalita!). Spáry udržovat čisté, vyfoukané od nečistot, které by bránily toku a dobrému zatečení a přilepení spárovací hmoty. Před aplikací povrch znovu řádně navlhčíme, dlažební kostky by měly mít matně vlhký vzhled, případně louže však odstraníme. Okrajová bednění musí být dobře upevněná, mít dostatečnou soudržnost a dobrou těsnost.

**Zpracování** - na 25 kg směsi 4,0 litry vody. Do nádoby nalijeme odměřenou vodu na potřebné množství směsi. Za stálého pomalého míchání (omezujeme zbytečné provzdušňování směsi) nasypat suchou směs a cca 3 minuty dobře míchat (zabránit tvoření hrudek) k dosažení rovnoměrné konzistence. K přípravě je možné využít el. ruční míchadla stavebních směsí nebo míchačku s pomaloběžným oběhem. Přidávání neschválených přísad a prosivání materiálu je nepřijatelné. Menší množství zpracováváme ručním zednickým nářadím, naléváme z kbelíků a konví, větší množství aplikujeme čerpadly stavebních směsí. Doba zpracovatelnosti 30-60 minut (závisí na okolní teplotě).

**Pracovní doporučení** - optimální šířka spáry 10-20 mm. K rozprostření použijeme široké gumové stěrky na násadě. K umývání materiálu z povrchu použijeme tlakovou vodu (z vodovodního řádu nebo strojově dodávanou) a stavební kartáče s krátkým vlasem. K čištění povrchu je možné přistoupit po dostatečném zavaznutí povrchu spárovací hmoty (závisí na okolní teplotě), aby nedošlo k jejímu vymývání více jak 3-5 mm (pozor ale na přílišné zaschnutí na povrchu kostek!).

**Úšetrování po aplikaci** - volný povrch malty chránit v prvních 24-48 hodinách proti rychlému vysychání (vítr, slunce) pravidelným vlhčením, překrytím nebo nejlépe posypem jemným čistícím pískem, který se provlhčí vodou a udržuje vlhký (písek pak plní i čistící funkci povrchu dlažebních kostek následným provozem).

**Balení a spotřeba** - pytle s PE vložkou - 25 kg směsi, skladovatelnost v suchu do 12 měsíců od data výroby. Spotřeba - cca 10-15 kg/m<sup>2</sup>.

**Certification de performance selon le Système 4**


Produit	Type
<b>Groutex®</b>	<b>Pavement</b>

- Code d'identification unique du produit :**  
Groutex Pavement
- Numéro de type, de lot ou de série ou de tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**  
Nom du produit, date de fabrication, n° de lot, lieu de fabrication, incrémentation des sacs: voir emballage.
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**  
Produit à base de ciment modifié, destiné à des scellement de pavés en pierres naturelles et de dallages.
- Nom, raison social ou marque déposée et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**  
Ets Chimiques Cloquette sprl  
Avenue Georges Truffaut 57; B-4020 Liège Belgique  
[www.cloquette.be](http://www.cloquette.be)
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**  
Non applicable.
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**  
Système 4
- Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable.
- Performances déclarées**

Caractéristiques	Performances
Résistances en compression selon EN 196-1	≥ 50 MPa
Résistances en flexion selon EN 196-1	≥ 7 MPa
Consistance à la goulotte suivant EN 13395-2	T5' : > 60 cm T 30' : > 55 cm
Temps de début de prise selon EN 196-3	5 h
Temps de fin de prise selon EN 196-3	6 h 30
Retrait hydraulique suivant EN 12617-4	< 1,55 mm/m après 28 jours
Résistance aux sels de déverglaçage	oui

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**
- Usine de fabrication :  
Ets Chimiques Cloquette sprl  
Industriestrasse 11; B-4700 Eupen Belgique

Signé à Liège le 07/06/2018 par le fabricant :



Certifikace technických parametrů materiálu podle systému 4	Výrobek	Typ
	Groutex®	Pavement

- Jedinečný identifikační kód výrobku:**  
Groutex Pavement
- Číslo typu, sady nebo série nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku v souladu se článkem 11, paragraf 4:**  
Název výrobku, datum výroby, číslo sady, místo výroby, zvýšení čísla sáčků: viz obal.
- Předpokládané použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou užívanou harmonizovanou technickou specifikací, podle předpokladu výrobce:**  
Výrobek na bázi modifikovaného cementu určený pro tmelení dlažby z přírodního kamene a dlaždicové podlahy.
- Název nebo chráněná obchodní značka a kontaktní adresa zmocněnce, jehož zplnomocnění zahrnuje funkce uvedené ve článku 12, paragraf 2:**  
Ets Chimiques Cloquette sprl  
Avenue Georges Truffaut 57; B-4020 Lutych, Belgie  
[www.cloquette.be](http://www.cloquette.be)
- Případně jméno a kontaktní adresa zmocněnce, jehož zplnomocnění zahrnuje funkce uvedené ve článku 12, paragraf 2:**  
Nedisponibilní.
- Hodnotící a kontrolní systém (systémy) stálosti vlastností (výkonnosti) stavebního výrobku v souladu s přílohou V:**  
Systém 4
- Osvědčení o výkonnosti, pro které bylo vydáno evropské technické hodnocení:**  
Nedisponibilní.

#### 8. Uvedené výkonnosti

Vlastnosti	Výkonnost
Pevnost v tlaku podle normy EN 196-1	≥ 50 Mpa
Pevnost v ohybu podle normy EN 196-1	≥ 7 Mpa
Konzistence tečení podle normy EN 13395-2	T5': >60 cm T 30': > 55 cm
Doba počátku tuhnutí podle normy EN 196-3	5 h
Doba konce tuhnutí podle normy EN 196-3	6 h 30
Hydraulické smrštění podle normy EN 12617-4	< 1,55 mm/m po 28 dnech
Odolnost proti solím na odstranění náledí	ano

- Vlastnosti a výkony výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s výkony prohlášenými a uvedenými v bodě 8. Toto osvědčení se vydává na zodpovědnost výrobce podrobně uvedeného v bodě 4.**

#### 10. Výrobní závod:

Ets Chimiques Cloquette sprl  
Industriestrasse 11; B-4700 Eupen Belgie

Podepsáno v Lutychu dne 7.6. 2018 výrobcem:

