



Mgr. Věra Szabová
Přemysla Otakara II. 938
286 14 Čáslav
IČO: 61924008
DIČ: CZ 61924008

Věc: Protokol o výsledku sond

AKCE: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav Učebny obrábění SONDY.doc

Datum provedení sond: 19. 01. 2018

Celkový počet sond: 9 ks

Výsledky sond – popis vrstev, foto a situace.

Učebny obrábění

Sonda č. 1

- 20 mm Cementový potěr soudržný – vrtáno v trhlíně
- 120 mm Betonová mazanina chudší na cement, rozdroleno při vrtání



Sonda č. 2

- 15 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem
- 90 mm Betonová mazanina chudší na cement, rozdroleno při vrtání



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 3

- 20 mm Cementový potěr soudrzný, srostlý s podkladem
- 90 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudrzná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 4

- 16 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem, vrtáno v trhlíně
- 95 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 5

- 16 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem, vrtáno v trhlině
- 85 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



Sonda č. 6

- 14 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem, vrtáno v trhlíně
- 75 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 7

- 2 mm Linoleum, nesrostlé s podkladem
- 16 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem,
- 80 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 8

- 2 mm Linoleum, nesrostlé s podkladem
- 25 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem,
- 75 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

Sonda č. 9

- 2 mm Linoleum, nesrostlé s podkladem
- 15 mm Cementový potěr soudržný, nesrostlý s podkladem,
- 95 mm Betonová mazanina chudší na cement, soudržná



ATEMIT, s. r. o.

Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 541 241 567
e-mail: atemit@atemit.cz, www.atemit.cz

Společnost ATEMIT, s. r. o., zapsaná u KS v Brně odd. C, vl. 43632
IČO 26888823
DIČ CZ26888823

SITUACE



