

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL
číslo: R24-20-38-57

 Objednatel: **Ing. Pavel Hermann - RODOS**
 Adresa: Kralupská 2/47, 161 00 Praha 6
 Stavba: III/2765 km 0,000 - 3,122
 Druh materiálu: **Asfaltová směs**
 Místo odběru: 1,440 km
 Konstruktivní vrstva: Vrstva 1
 Doplnkové označení: 1,440 km - Vrstva 1 (25mm)
 Odebral: Objednatel - výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat

 Protokol vystaven dne: **18.09.2020**

 Datum odběru: **10.09.2020**

 Datum dodání: **15.09.2020**

 Datum zkoušky: **17.09.2020**

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ [mg/kg suš.]	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	<0,5	mg/kg suš.	-	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 15527)
Acenaftylen	208-96-8	0,5	0,5		40 %	
Acenaften	83-32-9	0,5	2,6		40 %	
Fluoren	86-73-7	0,5	2,6		40 %	
Fenanthren	85-1-8	0,5	8,7		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	2,3		40 %	
Fluoranthren	206-44-0	0,5	14,3		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	10,0		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	5,3		40 %	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	4,3		40 %	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	6,9		40 %	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	<0,5		-	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	3,9		40 %	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	2,7		40 %	
Dibenz[a,h]antracen	53-70-3	0,5	0,6		40 %	
Benzo[g,h,i]perylene	191-24-2	0,6	6,7		40 %	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			71,4	mg/kg suš.		

¹⁾ CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

²⁾ LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

³⁾ Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

⁴⁾ SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.

Podmínky zkoušek :	Zkoušel :
METODA STANOVENÍ - Analýza na pevné matici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem)	Mgr. Slanarová Martina
	Schválil :
	Číslo: 1263 Parádě Michal Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

PŘÍLOHA K PROTOKOLU č.: R24-20-38-57

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU):	71,40	mg/kg suš.
---	--------------	------------

Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.:	ZAS T3	podle kritéria $25 < x \leq 300$ mg/kg suš.
--	---------------	---

Konec přílohy