
V rámci Vysvětlení ZD (dále jen „DI“) č. 3 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď:

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
--	--

Odpověď zadavatele je bohužel značně nepřesná. Nebezpečný odpad je dle platné vyhlášky č. 283/2023 Sb. definován viz níže:

„Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v sušině a více nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.“

Výsledky zkoušek od firmy ALGEO TEST s.r.o. zveřejněné zadavatelem pro S4 (obrus) zatříděné jako ZAS-T3 viz níže:

Datum vystavení : 31.3.2023
Stránka : 2 z 3
Zakázka : PR2329680
Zákazník : ALGEO TEST s.r.o.



Výsledky zkoušek

Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1

Matrice: PRŮMYŠLOVÁ PEVNÁ LÁTKA

Název vzorku

S4 (obrus)

Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1

Identifikace vzorku

PR2329680-001

Datum odběru/čas odběru

23.3.2023

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
Fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	99.8	± 5.0%	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
suma 16 PAU	S-PAHCAI03	3.20	mg/kg suš.	263	---	0	0	mg/kg suš.	Limity uvedeny pod tabulkou
acenaften	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	4.48	± 30.0%	---	---	---	---
acenaftilen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	<0.20	---	---	---	---	---
anthraen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	14.1	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthraen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	18.7	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	10.3	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(b)fluoranthren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	16.1	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(g,h,i)perylene	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	6.88	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(k)fluoranthren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	8.11	± 30.0%	---	---	---	---
chrysen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	12.8	± 30.0%	---	---	---	---
dibenzo(a,h)anthracen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	1.82	± 30.0%	---	---	---	---
fenanthren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	47.8	± 30.0%	---	---	---	---
fluoranthren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	80.4	± 30.0%	---	---	---	---
fluoren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	2.83	± 30.0%	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	7.80	± 30.0%	---	---	---	---
naftalen	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	<0.20	---	---	---	---	---
pyren	S-PAHGM003	0.20	mg/kg	44.0	± 30.0%	---	---	---	---

Výsledky zkoušek od firmy ALGEO TEST s.r.o. zveřejněné zadavatelem pro S4 (podklad) zatříděné jako ZAS-T4 viz níže:

Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1

Matrice: PRŮMYŠLOVÁ PEVNÁ LÁTKA

Název vzorku

S4 (podkladní)	Vyhl. 130/2019 - znovuzískaná asfaltová směs - sušina - příloha č. 1			
PR2320680-002				
23.3.2023				

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyziální parametry									
sušina při 105 °C	G-DRY-GRCI	0.10	%	88.2	± 5.0%	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
suma 16 PAU	G-PAHCAI03	3.20	mg/kg suš.	1230	---	0	0	mg/kg suš.	Limity uvedeny pod tabulkou
acenaften	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	3.28	± 30.0%	---	---	---	---
acenaftenylen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	0.37	± 30.0%	---	---	---	---
anthraoen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	26.2	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthraoen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	144	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	91.8	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(b)fluoranthén	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	127	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(g,h,i)perylene	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	69.6	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(k)fluoranthén	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	62.4	± 30.0%	---	---	---	---
chrysen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	103	± 30.0%	---	---	---	---
dibenzo(a,h)anthraoen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	18.8	± 30.0%	---	---	---	---
fenanthren	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	88.6	± 30.0%	---	---	---	---
fluoranthén	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	267	± 30.0%	---	---	---	---
fluoren	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	2.68	± 30.0%	---	---	---	---
indeno(1,2,3-cd)pyren	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	74.6	± 30.0%	---	---	---	---
naftalen	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	0.60	± 30.0%	---	---	---	---
pyren	G-PAHGM003	0.20	mg/kg	201	± 30.0%	---	---	---	---

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků

right solutions. right partner.

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001

www.alsglobal.cz

Z výše uvedeného je zřejmé, že ZAS-T3 obsahuje pouze 10,3 mg/kg benzo(a)pyrenu a ZAS-T4 obsahuje 91,6 mg/kg benzo(a)pyrenu. Dle výše citované vyhlášky č. 283/2023 Sb **není ZAS-T3 nebezpečným odpadem**, protože benzo(a)pyrenu neobsahuje 50 mg/kg v sušině a více. ZAS-T4 je evidentním nebezpečným odpadem, protože benzo(a)pyrenu obsahuje 50 mg/kg v sušeně a více.

Dle platné vyhlášky č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů) je ZAS-T4 klasifikovaná jako „17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet“ (nebezpečný odpad) a ZAS-T3 jako „17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“ (ostatní odpad). Vzhledem k faktu, že cena poplatků za skládky pro nebezpečný odpad 17 03 01 je aktuálně na trhu cca. 5000,- Kč/T a cena poplatků za skládky pro odpad 17 03 02 je aktuálně na trhu cca. 500,- Kč/T (tzn. desetkrát menší), nelze tyto dva cenově extrémně rozdílné odpady „slučovat“ do jedné položky.

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o rozdělení předmětné položky č. 83 v SO 101 na dvě různé položky, jednu pro nebezpečný odpad (ZAS-T4) a druhou pro ostatní odpad (ZAS-T3). Dále žádáme zadavatele o zveřejnění opraveného soupisu prací s výše popsanou úpravou. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Za zodpovězení našich dotazů předem velice děkujeme