

# Orientační zkouška přidržnosti - záznam

použitý tmel	Elastik Z			Objednatel:  Anitos			
podklad	břizolit						
Data a počasí průběhu zkoušky							
	Datum	počasí		Místo stavby:  Hubálov SOU			
zhotovení vzorků	5.1.2017						
zrání vzorků počet dní	7						
provedení zkoušky 1.	12.1.2017						
provedení zkoušky 2.							
číslo	zkušební místo	doba zrání	výsledek MPa	tl. vrstvy mm	způsob porušení		poznámka
		dny			vrstva	plocha %	
1.	východní stěna	7	0,20	5	s podkladem	90	
2.	severní stěna	7	0,22	5	ve tmelu	100	
3.	severní stěna	7	0,19	5	ve tmelu	100	
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
		1. termín	2. termín	<b>Poznámka:</b> V ČSN 73 2901 – provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů(ETICS) v odstavci 5.1.2. se doporučuje, aby průměrná hodnota přidržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 0,2 MPa s tím, že žádný výsledek zkoušky přidržnosti lepicí hmoty k podkladu nesmí být menší než 0,08 MPa.			
Počet zkoušek							
<b>Výsledná hodnota</b>							
Nevyhovující výsledek							
Zkoušky provedl:		Záznam vyhotovil:		Datum:		Podpis:	
B. Futera		B. Futera		12.1.2017			

