



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 121452



Strana 1/2

Zákazník: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
Kladno - Kročehlavy, 272 01

Akce: III/114 Stará Huť - Lidl
- kř. s III/11628, Prachanda
(p. Dandar)

Datum odběru: 18.01.2022
Odebral: Vacková Pavla
Datum analýzy: 25.1. - 31.1.2022

Datum dodání: 25.01.2022
Datum vystavení: 31.01.2022

Lab. číslo:	C70186	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	4/PKB/2022 znovuzískaná			
Matrice:	asfaltová směs	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům

PAU:

naftalen	mg/kg	<0,5	40%
acenaftylen	mg/kg	<0,5	40%
acenaften	mg/kg	<0,5	40%
fluoren	mg/kg	<0,5	40%
fenantren	mg/kg	<0,5	40%
antracen	mg/kg	<0,5	40%
fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
pyren	mg/kg	<0,5	40%
benz(a)antracen	mg/kg	<0,5	40%
chrysen	mg/kg	<0,5	40%
benzo(b)fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
benzo(k)fluoranten	mg/kg	<0,5	40%
benzo(a)pyren	mg/kg	<0,5	40%
indeno(123cd)pyren	mg/kg	<0,5	40%
dibenz(ah)antracen	mg/kg	<0,5	40%
benzo(ghi)perylene	mg/kg	<0,5	40%
suma 16 PAU	mg/kg	-	

max. 12 ano

(naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(123cd)pyren, dibenz(ah)antracen, benzo(ghi)perylene)

Metody stanovení:

Analýzy v pevné matici

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Odběr vzorku dle SOP V9 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.04/PKB/2022

Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.



Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 121452



Strana 2/2

Zákazník: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
Kladno - Kročehlavy, 272 01

Akce: III/114 Stará Huť - Lidl
- kř. s III/11628, Prachanda
(p. Dandar)

Datum odběru: 18.01.2022

Odebral: Vacková Pavla

Datum dodání: 25.01.2022

Datum analýzy: 25.1. - 31.1.2022

Datum vystavení: 31.01.2022

Lab. číslo:	C70186	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19	Vyhovuje
Označení vzorku:	4/PKB/2022 znovuzískaná			
Matrice:	asfaltová směs	měření	Tab. 1 ZAS-T1	limitům

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. M.Jankovská, vedoucí laboratoře

Jankovská



Monitoring, s.r.o.
Podbabská 30, Praha 6
IČO: 63 66 83 60
DIČ: CZ 63 66 83 60
+420 266 316 272
www.moni.cz