

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL
 číslo: **R24-22-46-024**

 Objednatel: **Ing. Pavel Hermann - RODOS**
 Adresa: -
 Stavba: *) II/118 km 49,566 - 56,689
 Druh materiálu: *) **asfaltová směs**
 Místo odběru: *) 53,880 km
 Konstruktivní vrstva: *) Vrstva 4
 Doplnkové značení: *) 53,880 km - Vrstva 4 (70mm)
 Odebral: Objednatel - výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat

 Protokol vystaven dne: **25.11.2022**

 Datum odběru: *) **15.11.2022**

 Datum dodání: **16.11.2022**

 Datum zkoušky: **21.11.2022**

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS ¹⁾	LOQ ²⁾ [mg/kg suš.]	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota <i>U</i> ³⁾	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	<0,5	mg/kg suš.	-	SOP 1 ⁴⁾ (ČSN EN 15527)
Acenaftýlen	208-96-8	0,5	14,4		40 %	
Acenaften	83-32-9	0,5	1,2		40 %	
Fluoren	86-73-7	0,5	4,2		40 %	
Fenanthren	85-1-8	0,5	47,0		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	29,9		40 %	
Fluoranthren	206-44-0	0,5	61,9		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	51,4		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	29,2		40 %	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	34,8		40 %	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	25,4		40 %	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	13,6		40 %	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	23,4		40 %	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	9,8		40 %	
Dibenz[a,h]antracen	53-70-3	0,5	2,2		40 %	
Benzo[g,h,i]perylen	191-24-2	0,6	12,8		40 %	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			361,2	mg/kg suš.		

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.

1) CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.

2) LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.

 3) Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.

4) SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 15527.

5) Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: ⁵⁾

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 130/2019 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

 Celkové množství PAU: **361,2** mg/kg suš.

 Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.: **ZAS T4** podle kritéria $x \geq 300$ mg/kg suš.

Podmínky zkoušek :	Zkoušel :
Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).	Mgr. Slanařová Martina
	Schválil :
Místo provádění laboratorních činností: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice	Číslo: 1263 Mgr. Slanařová Martina Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu